

PC-FPT-111

23/05/10

CÓDIGO:

ACTUALIZACION: 01 VIGENTE DESDE: 2

1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y/O COMPOSICIÓN BÁSICA



Formula: LCBRB 953 GRIS

Tapón en caucho bromobutilo el cual presenta excelente resistencia al vapor de agua y a los aceites animales y vegetales. Tiene baja resistencia a los solventes alifáticos, aromáticos, clorinados y a los aceites minerales. Los tapones para uso farmacéutico o cosmético, deben ser sometidos a ensayos de estabilidad para verificar que no haya cambios tanto en el producto envasado como en el tapón.

PROPIEDAD	REFERENCIA	ESPECIFICACION	TOLERANCIA
Dureza (Shore A)	RM-TET-001	50 Shore A	+/- 5
Gravedad Especifica	RM-TET-001	1.32	+/- 0.04
Cenizas (%)	RM-TET-001	44.30	+/- 2.0

2. CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

CARACTERISTICA	REFERENCIA	ESPECIFICACION	TOLERANCIA
(a) Diámetro Externo (mm)	GT-PPT-007	19.05	+/- 0.35
(b) Altura Total (mm)	GT-PPT-007	8.68	+/- 0.25
(c) Altura Pestaña (mm)	GT-PPT-007	3.43	+/- 0.25
Peso Promedio (g)	RM-TET-003	1.71	+/- 0.08



PC-FPT-111

CÓDIGO:

ACTUALIZACION: 01 VIGENTE DESDE: 23/05/10

3. ENSAYOS FISICO-QUIMICOS

CARACTERISTICAS	REFERENCIA	ESPECIFICACION	RESULTADO
Turbiedad	ISO 8871-1 European Pharmacepoeia EP	Tipo I: Turbiedad no mayor a la suspensión en referencia II	Cumple Tipo I
Color	ISO 8871-1	Tipo I: Intensidad de la coloración no mayor a la solución en referencia	Cumple Tipo I
Acidez/Alcalinidad	ISO 8871-1 European Pharmacepoeia EP	Tipo I: ≤0.3ml de solución de hidróxido de sodio, (NaOH)= 0.01mol/l	Cumple Tipo I
	ISO 8871-1 European Pharmacepoeia EP	≤ 0.8ml ácido clorhídrico, (HCl) 0.01mol/l	Cumple Tipo I
Absorbancia	ISO 8871-1 European Pharmacepoeia EP	Tipo I: ≤0.2AU entre 220nm y 360nm	≤0.2AU
Sustancias Reductoras	ISO 8871-1 European Pharmacepoeia EP	Tipo 1:≤ 3ml de solución de tiosulfato de sodio (Na ₂ S ₂ O ₃) 0.01mol/l	≤ 3ml de solución de tiosulfato de sodio (Na ₂ S ₂ O ₃) 0.01mol/l
Extractables Metales Pesados	ISO 8871-1 European Pharmacepoeia EP	Tipo I y II: ≤2.0mg/l	≤ 2.0mg/l
Extractables Zinc	ISO 8871-1 European Pharmacepoeia EP	Tipo I y II: ≤5.0mg/l	≤ 5.0mg/l
Extractables de amonio	ISO 8871-1 European Pharmacepoeia EP	Tipo I y II: ≤2.0mg/l	≤ 2.0mg/l
Residuos de Evaporación	ISO 8871-1 European Pharmacepoeia EP	Tipo I: ≤2.0mg/50ml	≤2.0mg/50ml



PC-FPT-111

CÓDIGO:

ACTUALIZACION: 01 **VIGENTE DESDE:**

23/05/10

CARACTERISTICAS	REFERENCIA	ESPECIFICACION	RESULTADO
Sulfuros Volátiles	ISO 8871-1	Tipo I y II: La mancha	Tipo I: La
	European	negra sobre el papel	mancha sobre
	Pharmacepoeia EP	de acetato no será	el papel no es
		más grande o más	más oscura que
		oscura que la	la referencia
		referencia (0.154 mg	0.154 mg Na ₂ S
		Na₂S para cada 20	para cada 20
		cm ² de superficie del	cm² de
		tapón.	superficie del
			tapón.
Conductividad	ISO 8871-1	Tipo I: ≤15µS/cm	: ≤15µS/cm

4. DETERMINACION DE PARTICULAS

CARACTERISTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
PARTICULAS VISIBLES	ISO 8871-3	No existen partículas visibles (cero partículas mayores de 50 micras)

5. REACTIVIDAD

CARACTERISTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
REACTIVIDAD BIOLOGICA	NORMA USP	NO ES CITOTOXICA

6. FRAGMENTACION

CARACTERISTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
TEST FRAGMENTACION	ISO 8871-5	Cumple, no más de 5 fragmentos, ensayo con aguja hipodérmica de diámetro externo de 0.8mm

7. **PRESENTACIÓN:** En bolsa TYVEK, marca registrada DUPONT y aprobada por FDA, la cual garantiza que se mantengan las condiciones de limpieza.



PC-FPT-111

CÓDIGO:

ACTUALIZACION: 01 VIGENTE DESDE: 23/05/10

8. METODOS DE ESTERILIZACIÓN:

 Vapor de agua: Condiciones de esterilización según USP (Capitulo 1211 STERLIZATION AND STERILITY ASSURANCE OF COMPENDIAL ARTICLES) 121°c (se recomienda no exceder de 30 minutos), se debe validar el ciclo de esterilización.

- Óxido de etileno: Condiciones de esterilización descritas en la USP (Capitulo 1211 STERILIZATION AND STERILITY ASSURANCE OF COMPENDIAL ARTICLES) se debe validar el ciclo de esterilización.
- Radiación: Condiciones de esterilización descritas en la USP (Capitulo 1211 STERILIZATION AND STERILITY ASSURANCE OF COMPENDIAL ARTICLES) se debe validar el proceso de esterilización.

9. ESTANDAR:

- El tapóncumple Norma ISO 8871-1 "Elastomeric parts for parenterals and for devices for phamaceutical use- Part 1 Extractables in aqueous autoclavates".
- Para uso de alimentos el usuario debe someterlo a pruebas de estabilidad y hermeticidad según el uso, así como asegurarse de que nuestro producto no compromete las características fisicoquímicas y organolépticas del alimento.

10. VIDA UTIL Y RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:

VIDA UTIL (Años)	REANÁLISIS (Años)*	RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO
7	3	 El espacio de almacenamiento reservado para los elastómeros debe estar seco y exento de polvo. La temperatura de almacenamiento debe estar comprendida entre 5 y 25°C. En ningún caso, debe superarse la temperatura máxima de 25°C Los materiales deben protegerse de cualquier fuente de calor y condensación de agua. La humedad relativa del ambiente debe ser inferior al 65% Los productos de caucho deben estar protegidos de la radiación UV y del ozono preferiblemente en un embalaje hermético y opaco a la luz. Debe comprobarse que, en el entorno de almacenamiento, no hayan productos químicos que accidentalmente puedan deteriorar el elastómero

^{*}Ampliación previa verificación de conformidad



_ _ _ _ . .

CÓDIGO:

PC-FPT-111

ACTUALIZACION:

01

VIGENTE DESDE:

23/05/10

11. VARIOS:

- Esta formulación no contiene materias primas de origen animal
- Esta formulación no contiene caucho natural ni MCBT que dan lugar a formación de nitrosaminas.
- Esta formulación está libre de caucho natural y látex de caucho natural.
- Esta formulación no contiene ftalatos ni se producen durante el proceso de producción.
- Esta formulación no contiene ingredientes obtenidos de organismos genéticamente modificados.
- La presentación del tapón puede incluir siliconado en diferentes grados y/o lavado en área limpia clase 100.000 con agua libre de partículas visibles.
- Los artículos son inspeccionados según norma NTC-ISO 2859-1 (procedimientos de muestreo para inspección por atributos). Nivel de inspección normal II (NAC para defectos críticos 0.065 / para defectos mayores 0.65 y defectos menores 4.0)