


**ACTUALIZACIÓN:** 01 **VIGENTE DESDE:** 

PC-FPT-152

CÓDIGO:

23/12/04

### 1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y/O COMPOSICIÓN BÁSICA



### TAPÓN EN BROMOBUTILO FORMULA LCBrB 945 GRIS

PROPIEDAD	REFERENCIA	<b>ESPECIFICACIÓN</b>	TOLERANCIA
Dureza (Shore A)	RM-TET-001	45	+/- 5
Gravedad Especifica	RM-TET-001	1.20	+/- 0.04
Cenizas (%)	RM-TET-001	34.5	+/- 2.0

## 2. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

CARACTERÍSTICA	REFERENCIA	<b>ESPECIFICACIÓN</b>	TOLERANCIA
(a) Diámetro Externo (mm)	GT-PTT-195	27.2	+/- 0.25
(b) Altura Total (mm)	GT-PTT-195	11.4	+/- 0.25
(c) Altura Pestaña (mm)	GT-PTT-195	3.4	+/- 0.25
Peso (g)	RM-TET-003	3.58	+/- 0.14



VIGENTE DESDE:

CÓDIGO:

PC-FPT-152

23/12/04

## 3. ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS

**ACTUALIZACIÓN:** 

CARACTERÍSTICAS	REFERENCIA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
Turbiedad	ISO 8871-1 Ph. Eur 11.1 USP-NF 43	Tipo I: Turbiedad no mayor a la suspensión en referencia II	Cumple Tipo I
Color	ISO 8871-1 USP-NF 43	Tipo I: Intensidad de la coloración no mayor a la solución en referencia	Cumple Tipo I
Acidez/Alcalinidad	ISO 8871-1 Ph.Eur 11.1 USP-NF 43	Tipo I: ≤0.3 mL de solución de hidróxido de sodio, (NaOH)= 0.01 mol/l	Cumple Tipo I
,	ISO 8871-1 Ph.Eur 11.1 USP-NF 43	≤ 0.8 mL ácido clorhídrico, (HCl) 0.01mol/l	Cumple Tipo I
Absorbancia	ISO 8871-1 Ph. Eur 11.1 USP-NF 43	Tipo I: ≤0.2AU entre 220 nm y 360 nm	≤0.2AU
Sustancias Reductoras	ISO 8871-1 Ph.Eur 11.1 USP-NF 43	Tipo 1: ≤ 3ml de solución de tiosulfato de sodio (Na <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) 0.01mol/l	≤ 3ml de solución de tiosulfato de sodio (Na <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) 0.01mol/l
Extractables Metales Pesados	ISO 8871-1	Tipo I y II: ≤2.0mg/l	≤ 2.0mg/l
Extractables Zinc	ISO 8871-1 Ph. Eur 11.1	Tipo I y II: ≤5.0mg/l	≤ 5.0mg/l
Extractables de amonio	ISO 8871-1 Ph.Eur 11.1 USP-NF 43	Tipo I y II: ≤2.0mg/l	≤ 2.0mg/l
Residuos de Evaporación	ISO 8871-1 Ph.Eur 11.1	Tipo I: ≤2.0mg/50ml	≤2.0mg/50ml



PC-FPT-152

CÓDIGO:

ACTUALIZACIÓN: 01 VIGENTE DESDE: 23/12/04

CARACTERÍSTICAS	REFERENCIA	<b>ESPECIFICACIÓN</b>	RESULTADO
Sulfuros Volátiles	ISO 8871-1 Ph.Eur 11.1 USP-NF 43	Tipo I y II: La mancha negra sobre el papel de acetato no será más grande o más oscura que la referencia (0.154 mg Na <sub>2</sub> S para cada 20 cm <sup>2</sup> de superficie del tapón.	Tipo I: La mancha sobre el papel no es más oscura que la referencia 0.154 mg Na <sub>2</sub> S para cada 20 cm <sup>2</sup> de superficie del tapón.
Conductividad	ISO 8871-1	Tipo I: ≤15µS/cm	Tipo I: ≤15µS/cm
Aspecto solución	USP-NF 43	La muestra debe ser ligeramente opalescente para tapones de tipo I, y opalescente para tapones tipo II. La muestra se considera transparente si su transparencia es igual a la del agua.	Cumple Tipo I

## 4. <u>DETERMINACIÓN DE PARTÍCULAS</u>

CARACTERÍSTICA	<b>ESPECIFICACIÓN</b>	RESULTADO
PARTÍCULAS VISIBLES	ISO 8871-3	No existen partículas visibles (cero partículas mayores de 50 micras)

### 5. REACTIVIDAD

CARACTERÍSTICA	<b>ESPECIFICACIÓN</b>	RESULTADO
REACTIVIDAD BIOLÓGICA	USP-NF 43	NO ES CITOTÓXICA



**VIGENTE DESDE:** 

. . . . . . . . . . . . .

CÓDIGO:

PC-FPT-152

23/12/04

### 6. FRAGMENTACIÓN

ACTUALIZACIÓN:

CARACTERÍSTICA	<b>ESPECIFICACIÓN</b>	RESULTADO
TEST FRAGMENTACIÓN	ISO 8871-5 Ph.Eur 11.1 USP-NF 43	Cumple, no más de 5 fragmentos, ensayo con aguja hipodérmica de diámetro externo de 0.8 mm

#### 7. AUTOSELLADO

CARACTERÍSTICA	<b>ESPECIFICACIÓN</b>	RESULTADO
TEST AUTOSELLADO	ISO 8871-5 Ph.Eur 11.1 USP-NF 43	Cumple, ninguno de los viales contiene trazas de color.

#### 8. HERMETICIDAD

CARACTERÍSTICA	<b>ESPECIFICACIÓN</b>	RESULTADO
HERMETICIDAD	Según norma NTC 5511 Envases Plásticos. Uso General. Método 2.	Cumple, no presenta fugas.

9. **PRESENTACIÓN:** En bolsa TYVEK, marca registrada DUPONT y aprobada por FDA, la cual garantiza que se mantengan las condiciones de limpieza.

### 10 MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN:

- Vapor de agua: Condiciones de esterilización según USP (Capitulo 1211 STERLIZATION AND STERILITY ASSURANCE OF COMPENDIAL ARTICLES) 121°C (se recomienda no exceder de 30 minutos), se debe validar el ciclo de esterilización.
- Óxido de etileno: Condiciones de esterilización descritas en la USP (Capitulo 1211 STERILIZATION AND STERILITY ASSURANCE OF COMPENDIAL ARTICLES) se debe validar el ciclo de esterilización.



**CÓDIGO:**PC-FPT-152

ACTUALIZACIÓN: 01 VIGENTE DESDE: 23/12/04

 Radiación: Condiciones de esterilización descritas en la USP (Capitulo 1211 STERILIZATION AND STERILITY ASSURANCE OF COMPENDIAL ARTICLES) se debe validar el proceso de esterilización.

### 11 IDA ÚTIL Y RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:

VIDA ÚTIL (Años)	REANÁLISIS (Años)*	RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO
7	3	<ul> <li>El espacio de almacenamiento reservado para los elastómeros debe estar seco y exento de polvo.</li> <li>La temperatura de almacenamiento debe estar comprendida entre 5 y 25°C. En ningún caso, debe superarse la temperatura máxima de 25°C</li> <li>Los materiales deben protegerse de cualquier fuente de calor y condensación de agua. La humedad relativa del ambiente debe ser inferior al 65%</li> <li>Los productos de caucho deben estar protegidos de la radiación UV y del ozono preferiblemente en un embalaje hermético y opaco a la luz.</li> <li>Debe comprobarse que, en el entorno de almacenamiento, no haya productos químicos que accidentalmente puedan deteriorar el elastómero</li> </ul>

<sup>\*</sup>Ampliación previa verificación de conformidad

### 12 INFORMACIÓN ADICIONAL

- El tapón cumple Norma ISO 8871-1 "Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use- Part 1 Extractables in aqueous autoclavates".
- Esta formulación no contiene materias primas de origen animal
- Esta formulación no contiene caucho natural ni MCBT que dan lugar a formación de nitrosaminas.
- Esta formulación está libre de caucho natural y látex de caucho natural.
- Esta formulación no contiene ftalatos ni se producen durante el proceso de producción.
- Esta formulación no contiene ingredientes obtenidos de organismos genéticamente modificados.



CÓDIGO:

PC-FPT-152

23/12/04

ACTUALIZACIÓN:

VIGENTE DESDE:

La presentación del tapón puede incluir siliconado en diferentes grados.

• Los artículos son inspeccionados según norma NTC-ISO 2859-1 (procedimientos de muestreo para inspección por atributos). Nivel de inspección normal II (NAC para defectos críticos 0.065 / para defectos mayores 1.0 y defectos menores 4.0)